

Fördermedium (20°C)			Werkstoff							
Bezeichnung	Chemische Formel	Konz. %	Dosierkopf				Dichtung			Kugel
			PP	PVDF	SS 1.4401	PVC	FKM	EPDM	PTFE	Keramik Al ₂ O ₃
D- Glucose		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Decahydronaphtalin	C ₁₀ H ₁₈	100	○	●	n	●/○	○	-	●	n
Decalin		100	○	●	n	●/○	○	-	●	n
Decan		100	○	●	n	n	n	n	●	n
Dextrin		s	●	●	●	●	●	●	●	n
		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Dextrose		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Diaceton		100	●	-	n	n	n	n	●	n
Diacetanalkohol	C ₆ H ₁₂ O ₂	100	●	○	●	-	-	●	●	n
Diaminoethan		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Dibromethan	C ₂ H ₄ Br ₂	100	n	●	●	-	●	-	●	n
Dibutylamin	(C ₄ H ₉) ₂ NH	100	●	●	●	n	-	-	●	n
Dibutylether	C ₄ H ₉ OC ₄ H ₉	100	○	●	●	-	-	○	●	n
Dibutylphthalat	C ₁₆ H ₂₂ O ₄	100	●	●	●	-	●	●/○	●	n
Dichlorbenzol	C ₆ H ₄ Cl ₂	100	○	●	●	-	●	-	●	n
Dichlorbutan	C ₄ H ₈ Cl ₂	100	○	●	●	-	●	-	●	n
Dichlorbuten	C ₄ H ₆ Cl ₂	100	○	●	●	-	○	-	●	n
Dichlorbutylen => Dichlorbuten		100	○	●	●	-	○	-	●	n
Dichloressigsäure	Cl ₂ CHCOOH	100	●	●	●	●	-	●	●	n
Dichloresssäuremethylester	Cl ₂ CHCOOCH ₃	100	●	n	●	-	-	n	●	n
Dichlorethan	C ₂ H ₄ Cl ₂	100	○	●	●	-	●	-	●	●
Dichlorethylen	C ₂ H ₂ Cl ₂	100	○	●	●	-	○	-	●	n
Dichlorisopropylether	(C ₃ H ₆ Cl) ₂ O	100	○	n	●	-	○	○	●	n
Dichlormethan	CH ₂ Cl ₂	100	○	○	○	-	●	-	●	n
Dicyclohexylamin	(C ₆ H ₁₂) ₂ NH	100	○	n	●	-	-	-	●	n
Diesekraftstoff		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Diethanolamin		100	●	-	n	n	n	n	●	n
Diethylamin		100	●	-	n	n	n	n	●	n
Diethylenglykol	C ₄ H ₁₀ O ₃	s	●	●	●	●	●	●	●	n
		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Diethylenglykolethylether	C ₈ H ₁₈ O ₃	100	●	●	●	n	n	●/○	●	n
Diethylenoxid		100	○	-	n	n	n	n	●	n
Diethylether	C ₂ H ₅ OC ₂ H ₅	100	○	●	●	-	-	-	●	n
Diethylketon		100	○	-	n	n	n	n	●	n
Diglykol		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Diglykolsäure	C ₄ H ₆ O ₅	30	●	●	●	●	●	n	●	n
Dihexylphthalat	C ₂₀ H ₂₆ O ₄	100	●	●	●	-	-	n	●	n
Dihydroxy-benzol		100	●	●	n	n	n	n	●	n

Symbollegende:

s	=	gesättigte Lösung in Wasser	●	=	beständig
●/○	=	praktisch beständig	○	=	bedingt beständig
-	=	nicht beständig	N	=	Beständigkeit nicht bekannt
*3	=	Gefahr von Kristallisation	*4	=	reagiert heftig mit Wasser und produziert große Hitze (Die Pumpe muss vor dem Dosieren von Schwefelsäure absolut trocken sein.)
*6	=	i ⁿ neutralen Lösungen			
*5	=	Muss frei von Fluorid sein, wenn Glaskugeln verwendet werden			
*6	=	i ⁿ neutralen Lösungen			
*7	=	gesättigte Lösung 0,1 %			

Bezeichnung	Chemische Formel	Konz. %	PP	PVD F	SS 1.440	PVC	FKM	EPD M	PTFE	Keramik Al ₂ O ₃
Dihydroxybenzol- 1,3		50	●	●	n	n	n	n	●	n
Diisobutylketon	C ₉ H ₁₈ O	100	○	-	●	-	-	●	●	n
Di-iso-nonylphthalat	C ₂₆ H ₄₂ O ₄	100	●	●	●	-	n	n	●	n
Diisopropylketon	C ₇ H ₁₄ O	100	●	●	●	-	-	●	●	n
Dimethylamin		100	●	-	n	n	n	n	●	n
Dimethylbenzole		100	○	●	n	n	n	n	●	n
Dimethylcarbonat	(CH ₃ O) ₂ CO	100	●	●	●	n	●	-	●	n
Dimethylether		100	-	●	n	n	n	n	●	n
Dimethylformamid	HCON(CH ₃) ₂	100	●	-	●	-	-	●	●	n
Dimethylhydrazin	H ₂ NN(CH ₃) ₂	100	●	n	●	n	-	●	●	n
Dimethylketon =>	Aceton	100	●	-	●	-	-	●	●	n
Dimethylphthalat	C ₁₀ H ₁₀ O ₄	100	●	●	●	-	-	●/○	●	n
Dimethylsulfoxid		100	●	-	n	n	n	n	●	n
Dinatriumhydrogenphosphat	Na ₂ HPO ₄	s	●	●	●	●	●	●	●	n
Dinatriumtertraborat		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Diocetylphthalat	C ₄ H ₄ (COOC ₈ H ₁₇) ₂	100	●	●	●	-	-	●/○	●	n
Dioxan	C ₄ H ₈ O ₂	100	○	-	●	-	-	●/○	●	●
Diphenylether		100	-	●	n	n	n	n	●	n
Diphenyloxid		100	-	●	n	n	n	n	●	n
Dipropylenglykol		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Dischwefeldichlorid	S ₂ Cl ₂	100	n	●	n	n	●	-	●	n
Dischwefelsäure =>	Oleum	s	-	-	●	-	●	-	●	n
DMF		100	●	-	●	-	-	●	●	n
DMSO		100	●	-	n	n	n	n	●	n
DOP		100	●	●	●	-	-	●/○	●	n
Düngemittel		100	●	●	n	n	n	n	●	n

Symbollegende:

s	=	gesättigte Lösung in Wasser	●	=	beständig
●/○	=	praktisch beständig	○	=	bedingt beständig
-	=	nicht beständig	N	=	Beständigkeit nicht bekannt
*3	=	Gefahr von Kristallisation	*4	=	reagiert heftig mit Wasser und produziert große Hitze (Die Pumpe muss vor dem Dosieren von Schwefelsäure absolut trocken sein.)
*6	=	i n neutralen Lösungen			
*5	=	Muss frei von Fluorid sein, wenn Glaskugeln verwendet werden			
*6	=	i n neutralen Lösungen			
*7	=	gesättigte Lösung 0,1 %			