

| Fördermedium (20°C) | | | Werkstoff | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------|------------|------|-----------|-----|----------|------|------|--|
| Bezeichnung | Chemische Formel | Konz. % | Dosierkopf | | | | Dichtung | | | Kugel |
| | | | PP | PVDF | SS 1.4401 | PVC | FKM | EPDM | PTFE | Keramik Al ₂ O ₃ |
| Naphta | | 100 | ○ | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumacetat | NaCH ₃ COO | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumbenzoat | C ₆ H ₅ COONa | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumbicarbonat | NaHCO ₃ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | ● |
| Natriumbichromat | Na ₂ Cr ₂ O ₇ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| Natriumbisulfat | NaHSO ₄ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | ● |
| Natriumbisulfit | NaHSO ₃ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumborat | NaBO ₂ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| Natriumbromat | NaBrO ₃ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| Natriumbromid | NaBr | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumcarbonat | Na ₂ CO ₃ | s | ● | ● | ●/○ | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | ● |
| Natriumchlorat | NaClO ₃ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumchlorid | NaCl | s | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | ● |
| Natriumchlorit | NaClO ₂ | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 24 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumchromat | Na ₂ CrO ₄ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumcyanid | NaCN | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumdisulfit | Na ₂ S ₂ O ₅ | s | ● | ● | ● | ● | n | n | ● | n |
| Natriumdithionit | Na ₂ S ₂ O ₄ | s | - | ● | ● | - | n | n | ● | n |
| | | 10 | ● | ● | ● | ● | n | n | ● | n |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumfluorid | NaF | s | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumhydrogencarbonat | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumhydrogensulfat => | Natriumbisulfat | 100 | ● | n | n | n | n | n | ● | n |

Symbollegende:

| | | | | | |
|-----|---|--|----|---|--|
| s | = | gesättigte Lösung in Wasser | ● | = | beständig |
| ●/○ | = | praktisch beständig | ○ | = | bedingt beständig |
| - | = | nicht beständig | N | = | Beständigkeit nicht bekannt |
| *3 | = | Gefahr von Kristallisation | *4 | = | reagiert heftig mit Wasser und produziert große Hitze (Die Pumpe muss vor dem Dosieren von Schwefelsäure absolut trocken sein.) |
| *6 | = | i ⁿ neutralen Lösungen | | | |
| *5 | = | Muss frei von Fluorid sein, wenn Glaskugeln verwendet werden | | | |
| *6 | = | i ⁿ neutralen Lösungen | | | |
| *7 | = | gesättigte Lösung 0,1 % | | | |

| Bezeichnung | Chemische Formel | Konz. % | PP | PVD F | SS 1.440 1 | PVC | FKM | EPD M | PTFE | Keramik Al ₂ O ₃ |
|------------------------------|---|---------|----|-------|------------|-----|-----|-------|------|--|
| Natriumhydrogensulfit | | 100 | ● | n | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumhydroxid | NaOH | 20 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 30 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 50 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | n |
| | | 85 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumhypochlorit | NaOCl+NaCl | 12 | ○ | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 20 | ○ | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Natriumhyposulfit | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumiodid | NaI | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| Natriummetaphosphat | (NaPO ₃) _n | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| Natriumnitrat | NaNO ₃ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | ● |
| Natriumnitrit | NaNO ₂ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | ● |
| Natriumoxalat | Na ₂ C ₂ O ₄ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| Natriumperborat | NaBO ₂ *H ₂ O ₂ | s | ● | ● | ● | ●/○ | ● | ● | ● | n |
| Natriumperborat Tetrahydrat | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumperchlorat | NaClO ₄ | s | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 25 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumperoxid | Na ₂ O ₂ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 100 | ○ | ● | n | n | n | n | ● | ● |
| Natriumperoxodisulfat | Na ₂ S ₂ O ₈ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumpersulfat | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumphosphate | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumsilicate | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumsalicylat | C ₆ H ₄ (OH)COONa | s | ● | ● | ● | ●/○ | ● | ● | ● | n |
| Natriumsilikat | Na ₂ SiO ₃ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| Natriumsulfat | Na ₂ SO ₄ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Natriumsulfat Decahydrat | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumsulfid | Na ₂ S | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumsulfit | Na ₂ SO ₃ | s | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | ● |
| Natriumsulfit* ⁶ | Na ₂ SO ₃ | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Natriumsuperoxid | | 100 | ○ | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumtetraborat | Na ₂ B ₄ O ₇ *10H ₂ O | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n |
| Natriumtetraborat Decahydrat | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | ● | n |
| Natriumthiosulfat | Na ₂ S ₂ O ₃ | s | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| | | 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Symbollegende:

| | | | | | |
|----------------|---|--|----------------|---|--|
| s | = | gesättigte Lösung in Wasser | ● | = | beständig |
| ●/○ | = | praktisch beständig | ○ | = | bedingt beständig |
| - | = | nicht beständig | N | = | Beständigkeit nicht bekannt |
| * ³ | = | Gefahr von Kristallisation | * ⁴ | = | reagiert heftig mit Wasser und produziert große Hitze (Die Pumpe muss vor dem Dosieren von Schwefelsäure absolut trocken sein.) |
| * ⁶ | = | i ⁿ neutralen Lösungen | | | |
| * ⁵ | = | Muss frei von Fluorid sein, wenn Glaskugeln verwendet werden | | | |
| * ⁶ | = | i ⁿ neutralen Lösungen | | | |
| * ⁷ | = | gesättigte Lösung 0,1 % | | | |

| Bezeichnung | Chemische Formel | Konz. % | PP | PVD | F | SS | 1.440 | 1 | PVC | FKM | EPD | M | PTFE | Kera | mik | Al ₂ O ₃ |
|------------------------|---|---------|----|-----|-----|----|-------|---|-----|-----|-----|---|------|------|-----|--------------------------------|
| | | 100 | ● | ● | | n | | n | n | n | n | | ● | | ● | |
| Natriumtripolyphosphat | Na ₅ P ₃ O ₁₀ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●/○ | ● | ● | ● | ● | ● | n | |
| Natrom => | Natriumbicarbonat | s | ● | ● | ●/○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | n | |
| Natronlauge => | Natriumhydroxid | 85 | ● | ● | n | n | n | n | n | n | n | n | ● | - | | |
| Natronsalpeter => | Natriumnitrat | 100 | ● | ● | n | n | n | n | n | n | n | n | ● | ● | n | |
| Nickel-II-acetat | (CH ₃ COO) ₂ Ni | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | n | |
| Nickelchlorid | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | n | n | n | n | ● | ● | n | |
| Nickel-II-chlorid | NiCl ₂ | s | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Nickel-II-nitrat | Ni(NO ₃) ₂ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Nickelsulfat | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | n | n | n | n | ● | ● | n | |
| Nickel-II-sulfat | NiSO ₄ | s | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Nitric acid | HNO ₃ | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | | 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | | 40 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | | 70 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | |
| Nitrioltriethanol | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | n | n | n | n | ● | ● | n | |
| Nitrobenzol | | 100 | - | ● | n | n | n | n | n | n | n | n | ● | ● | ● | |
| Nitromethan | CH ₃ NO ₂ | 100 | ○ | ○ | ● | - | - | - | ●/○ | ● | ● | ● | ● | ● | n | |
| Nitropropan | (CH ₃) ₂ CHNO ₂ | 100 | ● | n | ● | - | - | - | ●/○ | ● | ● | ● | ● | ● | n | |
| Nitrotoluol | C ₆ H ₄ NO ₂ CH ₃ | 100 | ● | ● | ● | - | - | - | ○ | - | ● | ● | ● | ● | n | |
| Nitroverdünner | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | n | n | n | n | ● | ● | n | |
| Nonylalkohol | | 100 | ● | ● | n | n | n | n | n | n | n | n | ● | ● | n | |

Symbollegende:

| | | | | | |
|-----|---|--|----|---|--|
| s | = | gesättigte Lösung in Wasser | ● | = | beständig |
| ●/○ | = | praktisch beständig | ○ | = | bedingt beständig |
| - | = | nicht beständig | N | = | Beständigkeit nicht bekannt |
| *3 | = | Gefahr von Kristallisation | *4 | = | reagiert heftig mit Wasser und produziert große Hitze (Die Pumpe muss vor dem Dosieren von Schwefelsäure absolut trocken sein.) |
| *6 | = | i n neutralen Lösungen | | | |
| *5 | = | Muss frei von Fluorid sein, wenn Glaskugeln verwendet werden | | | |
| *6 | = | i n neutralen Lösungen | | | |
| *7 | = | gesättigte Lösung 0,1 % | | | |