

Fördermedium (20°C)		Konz. %	Werkstoff							
Bezeichnung	Chemische Formel		PP	PVDF	SS 1.4401	PVC	FKM	EPDM	PTFE	Keramik <chem>Al2O3</chem>
Talg		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Tannin =>	Gerbsäure	100	●	●	n	n	n	n	●	n
TCP =>	Trikresylphosphat									
Tenside, alkalifrei		5	●	●	n	n	n	n	●	n
Terpentin		100	○	●	n	n	n	n	●	n
Terpentinersalz		100	○	●	n	n	n	n	●	n
TETRA =>	Tetrachlorkohlenstoff	100	-	●	●	-	●	-	●	n
Tetrachlorethan	<chem>C2H2Cl4</chem>	100	○	●	●	-	○	-	●	n
Tetrachlorethylen	<chem>C2Cl4</chem>	100	○	●	●	-	○	-	●	n
Tetrachlorkohlenstoff	<chem>CCl4</chem>	100	-	●	●	-	●	-	●	●
Tetrachlormethan		100	○	●	n	n	n	n	●	n
Tetraethylblei	<chem>Pb(C2H5)4</chem>	100	●	●	●	●	●	-	●	n
Tetrafluoroborsäure =>	Fluoroborsäure	35	●	●	○	●	●	●	●	n
Tetrahydrofuran	<chem>C4H8O</chem>	100	○	○	●	-	-	-	●	n
Tetrahydronaphthalin	<chem>C10H12</chem>	100	○	●	●	-	●	-	●	n
Tetralin =>	Tetrahydronaphthalin	100	○	●	●	-	●	-	●	n
Tetramethylenoxid		100	○	○	n	n	n	n	●	n
THF =>	Tetrahydrofuran	100	○	○	●	-	-	-	●	n
Thionylchlorid	<chem>SOCl2</chem>	100	-	○	n	-	●	●	●	n
Thiophen	<chem>C4H4S</chem>	100	○	n	●	-	-	-	●	n
Titantetrachlorid	<chem>TiCl4</chem>	100	n	●	n	n	○	-	●	n
Toluol	<chem>C6H5CH3</chem>	100	○	●	●	-	○	-	●	n
Toluylen-diisocyanat	<chem>C7H3(NCO)2</chem>	100	●	●	●	n	-	●/○	●	n
Tonerde		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Transformatoröl		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Traubenzucker =>	Glucose	100	●	●	n	n	n	n	●	n
TRI =>	Trichlorethylen	100	○	●	●/○	-	○	-	●	n
Tributylphosphat	<chem>(C4H9)3PO4</chem>	100	●	●	●	-	-	●	●	n
Trichloracetaldehydhydrat		100	○	●	n	n	n	n	●	n
Trichlorbenzole		100	-	●	n	n	n	n	●	n
Trichloressigsäure	<chem>CCl3CCOH</chem>	50	●	●	-	●	-	○	●	n
		100	○	●	n	n	n	n	●	n
Trichlorethan	<chem>CCl3CH3</chem>	100	○	●	●	-	●	-	●	n
Trichlorethylen	<chem>C2HCl3</chem>	100	○	●	●/○	-	○	-	●	●
Trichlormethan =>	Chloroform	100	○	●	●	-	●	-	●	n
Triethanolamin	<chem>N(C2H4OH)3</chem>	100	●	●	●	○	-	●/○	●	n
Triethylenglykol		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Trifluortrichlorethan		100	-	●	n	n	n	n	●	n

**Symbollegende:**

s	=	gesättigte Lösung in Wasser	●	=	beständig
●/○	=	praktisch beständig	○	=	bedingt beständig
-	=	nicht beständig	N	=	Beständigkeit nicht bekannt
* <sup>3</sup>	=	Gefahr von Kristallisation	* <sup>4</sup>	=	reagiert heftig mit Wasser und produziert große Hitze (Die Pumpe muss vor dem Dosieren von Schwefelsäure absolut trocken sein.)
* <sup>6</sup>	=	<sup>i</sup> n neutralen Lösungen			
* <sup>5</sup>	=	Muss frei von Fluorid sein, wenn Glaskugeln verwendet werden			
* <sup>6</sup>	=	<sup>i</sup> n neutralen Lösungen			
* <sup>7</sup>	=	gesättigte Lösung 0,1 %			

Bezeichnung	Chemische Formel	Konz. %	PP	PVD F	SS 1.440 1	PVC	FKM	EPD M	PTFE	Kera mik Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
Triglyceride		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Triglykol		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Trikresylphosphat	(C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> ) <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	90	●	n	●	-	○	●	●	n
Trimethylpentan-2,2,4		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Trinatriumphosphat	Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	s	●	●	●	●	●	●	●	n
Trinitrophenol =>	Pikrinssäure									
Trinitrophenol- 2,4,6		100	●	●	n	n	n	n	●	n
Trioctylphosphat	(C <sub>8</sub> H <sub>17</sub> ) <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	100	●	●	●	-	○	●	●	n

**Symbollegende:**

s =	gesättigte Lösung in Wasser	● =	beständig
●/○ =	praktisch beständig	○ =	bedingt beständig
- =	nicht beständig	N =	Beständigkeit nicht bekannt
* <sup>3</sup> =	Gefahr von Kristallisation	* <sup>4</sup> =	reagiert heftig mit Wasser und produziert große Hitze (Die Pumpe muss vor dem Dosieren von Schwefelsäure absolut trocken sein.)
* <sup>6</sup> =	in neutralen Lösungen		
* <sup>5</sup> =	Muss frei von Fluorid sein, wenn Glaskugeln verwendet werden		
* <sup>6</sup> =	in neutralen Lösungen		
* <sup>7</sup> =	gesättigte Lösung 0,1 %		